

**PLASTEC ITALIA SRL**

**Sede Operativa/Amm.va:** Via Faentina, 271 – 48124 S. Michele (RA)

Tel. 0039 0544 418617 – Fax 0039 0544 418110

R.L./C.F./P.IVA/VAT N. IT02473460398

R.E.A. N. 205052 – Cap. Soc. € 90.000 i.v.

**Sede Legale:** Via Faentina, 186 – 48124 Ravenna

e-mail: [info@plastecitalia.com](mailto:info@plastecitalia.com) – Sito web: [www.plastecitalia.com](http://www.plastecitalia.com)

## **Membrana PVC**

**TECNOLOGIA: ESTRUSIONE**  
**APPLICAZIONE: COPRIOMBRELLONI**

Questo PVC viene prodotto dalla ns. azienda utilizzando solo materie prime provenienti da ditte certificate europee.

E' composto principalmente da PVC K70 plastificato.

Si tratta di un materiale stabilizzato calcio – zinco, con una buona resistenza ai raggi UV.

Di seguito troverete la scheda tecnica del prodotto in questione

<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>VALORI</b>
<b>SPESSORE:</b> (UNI 8202\6) Acclimatazione 20 °C; 65% U.R.	mm	0,27
<b>TOLLERANZA MEDIA/SPESS. NOMINALE</b>	%	± 5
<b>TOLLERANZA MEDIA PUNTUALE/SPESS. NOMINALE</b>	%	± 13
<b>DENSITA'</b> (ASTM D 792)	g\cm <sup>3</sup>	1,40
<b>DUREZZA</b> (ASTM D 2240)	Shore A	84 ± 2
<b>RESISTENZA A TRAZIONE</b> (ASTM D.638)	N/mm <sup>2</sup>	>=17
<b>ALLUNGAMENTO A ROTTURA</b> (ASTM D.638)	%	>=330

N.B. LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA DI CARATTERE PURAMENTE INFORMATIVO SONO FRUTTO DELLA NOSTRA ESPERIENZA E QUINDI DATE IN BUONA FEDE. PALSTEC ITALIA SRL NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' NEL CASO DI DIFFERENZE RISCOSTRATE NEI VALORI SOPRA CITATI.

<b>Caratteristiche</b>	<b>Tolleranza in percentuale</b>
Larghezza	0-2%
Lunghezza	3%
Stampa metrica	2%
Tolleranza nel colore Δ-e	(3-6)